

**SMARTER SYNTHETIC 4T****MOTO****Description**

Lubrifiant synthétique le mieux adapté aux propulseurs modernes 4T. Il offre une protection maximale aux moteurs de moyenne et grosse cylindrée à un, deux, trois ou quatre cylindres, préservant ainsi tous les composants tout en garantissant une lubrification adéquate aux embrayages baignés dans l'huile. l'huile idéale pour un moteur réactif.

**Performances**

- Huile multigrade thermiquement très stable grâce à ses composants synthétiques sélectionnés.
- Ses propriétés viscosimétriques à froid facilitent le démarrage et la lubrification à n'importe quelle température.
- Elle dispose d'un fort pouvoir détergent et dispersant permettant de maintenir propres tous les éléments du moteur.
- Friction adaptée sur les disques d'embrayage, ce qui permet d'éviter tout glissement ou usure prématurée des systèmes de lubrification conjointe du moteur et de la transmission (embrayage humide).

**Niveaux de qualité, approbations et recommandations**

- API SN
  - JASO T 903:2016 MA2\*
- \*Homologation

**Caractéristiques techniques**

|                                   | UNITÉ    | MÉTHODE     | VALEUR |            |
|-----------------------------------|----------|-------------|--------|------------|
| GRADE SAE                         |          |             | 10W-40 | 10W-50     |
| Densité à 15 °C                   | g/mL     | ASTM D 4052 | 0,85   | 0,85       |
| Viscosité à 100 °C                | cSt      | ASTM D 445  | 14,1   | 18         |
| Viscosité à 40 °C                 | cSt      | ASTM D 445  | 89     | 123        |
| Indice de viscosité               | -        | ASTM D 2270 | 160    | 160        |
| Point d'inflammation, vase ouvert | °C       | ASTM D 92   | 244    | 246        |
| Point de congélation              | °C       | ASTM D 97   | -39    | -39        |
| T.B.N.                            | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7      | 7          |
| Cendres sulfatées                 | % poids  | ASTM D 874  | 0,8    | 0,8        |
| Cisaillement Injecteur Bosch :    |          |             |        |            |
| Viscosité à 100 °C après cisaille | cSt      | CEC-L014-93 | 12 mín | 15 minimum |

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.